

Revêtement par pulvérisation un-composant

**PC 51-050**

est un revêtement par pulvérisation à un-composant, avec solvant à base de Polyuréthane pour la construction de couches imperméables. PC 51-050 a une excellente adhérence au plafond de base et mastics PU.

Spécifications de produit

Densité	@ 20 °C	1.05 ± 0.05 g/cm ³
Viscosité	@ 20 °C	1000 ± 200 mPas
Durcissement	@ 20 °C, 50 % humidité de l'air	4 à 6 heures
Dureté Shore A		55 - 60
Température de traitement		15 °C min.

Instructions d'usage

PC 51-050 est livré prêt à l'emploi et doit être homogénéisé avant utilisation. Mélanger PC 51-050 et l'EPDM 0,5-1,5 mm dans un rapport de 60: 40 en poids. Pour le mélange malaxeur à mélange forcé ou d'autres mélangeurs appropriés doivent être utilisés. Appliquer le revêtement régulièrement avec un pulvérisateur.

Pour les surfaces sportives structurées perméables à l'eau, nous recommandons une consommation de 1,5 à 2,0 kg / m²

Pour les surfaces sportives structurées imperméables à l'eau, nous recommandons une consommation de 2,4 – 3,5 kg / m²

Consignes de sécurité

Le contact du PC 51-050 avec de l'eau doit être évité comme PC 51-050 réagit avec l'eau (risque d'éclatement!)

Emballage

Fût de 200 kg

Stockage

PC 51-050 doit être stocké à un endroit frais et sec. Si PC 51-050 est stocké dans son conteneur d'origine encore fermé et à l'abri de l'humidité, la durée de stockage s'étend jusqu'à 6 mois. Après chaque prélèvement, referme les conteneurs proprement et hermétiquement. Consommer immédiatement des conteneurs ouverts.